



VORBEHANDLUNG Aufbrennsperre

Grundierung für gleichmäßiges Saugverhalten



MATERIAL

GRUNDIERMITTEL

Auf Dispersionsbasis.
Gelb pigmentiert.
Konzentrat, bis 1:3 verdünnbar.



ANWENDUNG

VORBEHANDLUNG

Verbessert die Haftung und die
Verarbeitbarkeit von Gipsputz auf
stark und/oder unterschiedlich
saugenden Untergründen.
Für den Innenbereich.



VERARBEITUNG

VON HAND ODER MASCHINEL

Mit der Farbwalze vollflächig
volldeckend aufrollen oder
maschinell aufspritzen.

Trocknungszeit mind. 24 Stunden

VORTEILE

Hochwertige Rohstoffe.
Reguliert die Saugfähigkeit.
Eingefärbt: Gut sichtbar.
Konzentrat: Sehr ergiebig.
VOC geprüft für emissionsarme
Innenräume.

UNTERGRÜNDE

MAUERWERK
MISCHMAUERWERK
GIPS-/GIPSKALKPUTZE
GIPSPLATTEN
GIPS-WANDBAUPLATTEN

MATERIALBEDARF

VERBRAUCH
ca. 0,14 kg/m²
ERGIEBIGKEIT
ca. 38 m²/5 kg
ca. 114 m²/15 kg





VORBEHANDLUNG

Aufbrennsperre

Grundierung für gleichmäßiges Saugverhalten



UNTERGRÜNDE

Nach **DIN EN 13914-2*** können Untergründe durch allgemein anerkannte Verfahren wie Sichtkontrolle, Wischprobe, Kratzprobe und/oder Benetzungsprobe beurteilt werden. Eine Vorbehandlung wird für den Fall empfohlen, dass das Saugvermögen des Untergrundes zu hoch und/oder zu unterschiedlich ist, z.B.

- Mauerwerk aus Porenbetonsteinen
- Mauerwerk aus hochporosierten Ziegelsteinen
- Mauerwerk aus Kalksandsteinen mit hohem Fugenanteil
- Misch-/Bestandsmauerwerk
- Innen-/Bestandsputzen aus Gips/Gipskalk
- gipsgebundene Platten
- massive Gips-Wandbauplatten

AUSFÜHRUNG

Vorbereitung Verschmutzungen und Ablagerungen entfernen, z.B. Staub. Empfindliche Bauelemente abdecken.

Verdünnung In Abhängigkeit vom Saugverhalten der zu verputzenden Flächen:

- auf stark saugenden Flächen das Material weniger stark verdünnen, z.B. 1 Teil Konzentrat auf 1 Teil sauberes Wasser
- auf weniger stark saugenden bzw. ungleichmäßig saugenden Flächen das Material stärker verdünnen, z.B. 1 Teil Konzentrat auf 2 bis 3 Teile sauberes Wasser.

Mischungsverhältnis ggf. durch Anlegen von Probeflächen bestimmen. Einmaliger Auftrag in der Regel ausreichend. Zu verputzende Flächen durch zu häufigen Auftrag nicht vollständig absperren; das Saugvermögen des Untergrundes muss erhalten bleiben.

Auftrag Material gut aufrühren. Nicht mit Fremdmaterial und/oder Zusätzen mischen. Von Hand mit der Farbwalze volldeckend und vollflächig aufrollen oder in einem geeigneten maschinellen Verfahren aufspritzen. Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen.

Nacharbeiten Verunreinigungen/Spritzer sofort mit Wasser entfernen. Bereits verfilmtes Material mit warmem Wasser anweichen und aufnehmen.

TROCKNUNG

Mind. 24 Stunden, abhängig von raum-/klimatischen Bedingungen und Lüftung. Nach der Trocknung mit den Putzarbeiten zeitnah beginnen, um Leistungsverluste zu vermeiden, z.B. durch Baustaubablagerungen.

ARTIKELDATEN

Casonic Aufbrennsperre 5 kg

VE: 48 Eimer/Palette | Artikelnummer: 11712 | EAN: 4003230005728

Casonic Aufbrennsperre 15 kg

VE: 24 Eimer/Palette | Artikelnummer: 11713 | EAN: 4003230005735

Lagerfähigkeit ca. 6 Monate ab Herstellungsdatum. Kühl und trocken lagern. Vor Frost, intensiver Wärmeeinwirkung und Sonneneinstrahlung schützen. Geöffnete Gebinde luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten. Überlagerte Ware nicht verwenden.

Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und die unterschiedlichen Bedingungen beim Einbau unserer Materialien sowie der Gesundheitsschutz machen es erforderlich, dass der Anwender unsere technischen und sicherheitsbezogenen Informationen beachtet; diese gelten in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, z.B. bezugnehmende Normen und korrespondierende technische Regelwerke. Leistungserklärungen sowie weitere Dokumente bieten wir an unter www.ce.casonic-bauprodukte.de

Weitere Informationen zur Verarbeitung unter www.gips.de

> IGB Informationsdienst 1 > Gipsputz und Untergrundvorbehandlung

* DIN EN 13914-2 Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen – Teil 2: Innenputze

Aktualität VGO | CBP | TM | AS | D | 07.26 | 2 | 0